



210020349374



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1000



检 验 报 告

No. (2022)GJCXF-XT0519

认 证 委 托 人：泰州威东消防科技有限公司

产 品 型 号 名 称：8-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶-A
有衬里消防水带

检 验 类 别：型式试验

江苏省产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（江苏）

注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。



江苏省产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（江苏）
检 验 报 告

No. (2022)GJCXF-XT0519

共 5 页 第 1 页

产品名称	有衬里消防水带	型号	8-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶-A
认证委托人	泰州威东消防科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	泰州威东消防科技有限公司	生产日期	2022年4月6日
生产企业	泰州威东消防科技有限公司	抽样者	——
抽样基数	——	抽样地点	——
样品数量	3根，1m长衬里胶管2根	抽样日期	——
样品状态	符合检验检测要求	受理日期	2022年5月25日
检验依据	GB 6246-2011《消防水带》；CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防水带产品》		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经检验检测，所检项目符合GB 6246-2011标准和CCCF-CPRZ-25:2019规定的要求，检验检测结论为合格。 _____  签发日期：2022 年 7 月 11 日		
备 注	——		

批准：蔡宇武

蔡宇武

审核：韩凯

韩凯

编制：潘迅

潘迅

检 验 报 告

No. (2022)GJCXF-XT0519

共 5 页 第 2 页

认证委托人	泰州威东消防科技有限公司		
通讯地址	江苏省泰州市姜堰区三水街道五金路599号		
联系电话	13401229626	传真	0523-88506119
产品照片			
 样品编号: (2022)GJCXF-XT0519 生产企业: 泰州威东消防科技有限公司 规格型号: 8-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶-A 产品名称: 有衬里消防水带			

产品
检验

检 验 报 告

No. (2022) GJCXF - XT0519

共 5 页 第 3 页

一、产品铭牌内容

产品名称：有衬里消防水带

型号规格：8-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶-A

生产者：泰州威东消防科技有限公司

生产企业：泰州威东消防科技有限公司

二、产品特性描述

1. 编织层结构

经线材质、型号、股数、总经根数：涤纶长丝、840D、1股、(410±10)根(含2根色线)

纬线材质、型号、股数：涤纶长丝、840D、3股

2. 编织层编织方法：平纹圆织

3. 衬里单层厚度：(0.4±0.1)mm

去胶衬里每米重量：/

4. 上胶工艺（适用“共挤”工艺）固体胶水每米使用量：/

5. 外覆材料材质（适用时）：/

6. 外套结构及编织方法（适用时）：/

7. 反光条（适用时）：/

三、产品关键件描述

1. 纬线

名称：涤纶长丝

型号规格：840D

生产企业：江苏索力得新材料集团有限公司

2. 合成橡胶衬里

型号规格：WDHCXJ

生产企业：泰州威东消防科技有限公司

一致性检查结论：符合



检验结果汇总表

生产企业：泰州威东消防科技有限公司

No. (2022)GJCXF-XT0519

产品型号：8-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶-A

共 5 页 第 4 页

序号	检验项目		单位	标准要求	检验结果	单项判定
1	外观质量	织物层	——	应编织均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。	编织均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。	合格
		衬里	——	厚度应均匀，表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷。	厚度均匀，表面光滑平整、无折皱或其他缺陷。	合格
2	内径		——	内径尺寸为63.5mm~65.5mm，通规应通过，止规应不通过。	通规通过，止规不通过。	合格
3	长度		m	30.1~30.3	30.2	合格
4	水压试验（1.2MPa，保压5min）		——	试样不应有渗漏现象。	试样无渗漏现象。	合格
5	爆破试验	爆破压力	MPa	≥ 2.4	2.7	合格
		爆破现象	——	不应出现经线断裂的情况。	未出现经线断裂的情况。	合格
6	单位长度质量		g/m	≤ 480	175	合格
7	延伸率和膨胀率及扭转方向	轴向延伸率（%）	——	≤ 5	3	合格
		直径膨胀率（%）	——	≤ 5	3	合格
		扭转方向	——	不应产生逆时针扭转。	未产生逆时针扭转。	合格
8	黏附性		——	在（55±1）℃条件下，试样承受0.01MPa的压强，保持168h，衬里（或外覆层）间不应有黏附现象。	衬里间未出现黏附现象。	合格
9	附着强度		N/25mm	≥ 20	22	合格

检验结果汇总表

生产企业：泰州威东消防科技有限公司

No. (2022)GJCXF-XT0519

产品型号：8-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶-A

共 5 页 第 5 页

序号	检验项目		单位	标准要求	检验结果	单项判定
10	扯断伸长率和扯断强度	扯断伸长率 (%)	——	≥ 280	301	合格
		扯断强度	MPa	≥ 12	24	合格
11	热空气老化性能	爆破压力比率 (%)	——	≥ 75	92	合格
		附着强度比率 (%)	——	≥ 75	85	合格
12	耐磨性能		——	进行100次耐磨试验后，水带在相应的设计工作压力下，不应发生渗漏或破裂。	未发生渗漏或破裂。	合格
13	水带与消防接口连接性能		——	水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。	未发生渗漏、爆破或滑脱。	合格
14	标志		——	水带应以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。	水带以非黑色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。	合格
备注	——					

以 下 空 白

本 页 空 白



本 页 空 白



本 页 空 白



简 介

江苏省产品质量监督检验研究院是隶属于江苏省市场监督管理局的全额拨款公益性事业单位，是江苏省从事综合性、专业性产品质量监督检验的机构，于一九八二年二月经江苏省编制委员会批准成立。下设八个国家中心，分别是：

●国家化妆品质量检验检测中心

业务电话：025-84470308；传真：025-84470257；地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家农药产品质量检验检测中心（南京）

业务电话：025-84470312、84470252、84470324；传真：025-84470312；地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家工程复合材料产品质量检验检测中心

冶金中心业务电话：025-84470294、84470291；传真：025-84470293；

化建中心业务电话：025-84470296、84470289；传真：025-84470297；

地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家食品包装产品质量检验检测中心（江苏）

业务电话：025-84470318；传真：025-84470263；地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家家用电器产品质量检验检测中心（江苏）

业务电话：025-84470274；传真：025-84470274；地址：南京市光华东街5号；邮编：210007

●国家消防产品质量检验检测中心（江苏）

业务电话：025-84470346、84470347；传真：025-84470347；地址：南京市江宁滨江开发区天成路36号；邮编：211162

●国家电线电缆质量检验检测中心（江苏）

业务电话：0510-80713730、80713755；传真：0510-80713799；地址：宜兴市绿园路500号；邮编：214205

●国家信息网络产品质量检验检测中心（江苏）

业务电话：0512-66591853；传真：0512-65252771；地址：苏州市吴中区吴中大道1368号吴中科技园B楼；邮编：215104





江苏质检
JIANGSU QUALITY TESTING